

GKHero pro 2K

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Produktbeskrivning

GKHero pro 2K är ett svenskproducerat tvåkomponentslim som ingår i GKHero pro F-System. Limmet har en tixotrop konsistens vilket ger en snabb montering samt god övervätning. GKHero pro 2K är självhärddande och kapillärspärrande, ger en stark limfog och har en öppentid på 6-8 timmar.

Användningsområde

GKHero pro 2K används på både sugande- och täta underlag som lim och skarvförsegling, samt vid eventuella delreparationer. GKHero pro 2K kan också användas för skrapspackling/portätning av underlag innan montering av GKHero pro F-System.

Byggtekniska förutsättningar

Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Bygggeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning. För arbeten med väggnära brunnar gäller separat monteringsanvisning.

GKHero pro 2K kan användas vid temperaturer mellan +10°C till +40°C. Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om minst 50 % RF.

Blandning

Häll ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i 2-3 minuter. Häll sedan i resterande pulver och blanda noggrant till större delen av pulverklumparna blandats ut. Låt massan vila i 5-10 minuter innan en ny kraftig omrörning genomförs. Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att rekommendera. Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej produktens funktion.

Vid delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 1 deciliter dispersion, som blandas med ca 0,5 deciliter pulverkomponent. Rör om enligt ovanstående.

Applicering

Underlaget primas med GKHero pro Primer. GKHero pro 2K appliceras sedan med roller (ej korthårig) och pensel. Förbrukningen av GKHero pro 2K är ca 0,4 kg per m². För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle samt kombiverktyg. GKHero pro Tätduk och GKHero pro Tillbehör ska alltid monteras i vått GKHero pro 2K så att fullständig övervätning mellan underlag och det som monteras uppnås. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda ytorna. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringstiden.

Monteringstid

0 – 30 min.

Åtgång

Vid hellimning av GKHero pro Tätduk: ca 0,4 kg per m².

Plattsättningsbar

Systemet är plattsättningsbart efter ca 24 tim men kan under gynnsamma förhållanden plattsättas redan efter 12 tim. Detta kräver ett absorberande underlag, att temperaturen ej understiger 20 grader under torktiden samt en ej för hög RF i omgivningen.

Produktspecifikation

Typprovning: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Cement och polymerbaserat tvåkomponentslim

Förbrukning blandad produkt: 0,4 kg per m²

Färg: Ljus

GKHero pro 2K

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Öppentid (i burk): 6-8 timmar.

Förpackning

Plasthink med insats: 3 kg, 10 kg, 18 kg.

Hantering

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. Lim på huden avlägsnas med tvål och vatten. Rengör verktyg och ohärdat limspill med vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt.

Hållbarhet – lagringstid

Hållbarhet 12 månader i obrutet orginalemballage lagrat i miljö om 10°C – 40°C.

Deponering

Härdad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokala föreskrifter.

Miljö

GKHero pro 2K är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.

Leveransvillkor

ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet