

# GKHero pro Flexlight

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-21

Reviderad: –

GKHero pro Flexlight är en plastförstärkt cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, skiffer och granitkeramik, men ej till fuktkänslig marmor. GKHero pro Flexlight är en fästmassa med en hög flexibilitet, smidighet och med mycket goda häftegenskaper. GKHero pro Flexlight kan användas på vägg och golv och har en inbyggd härdare i pulverform samt är diffusionsöppen.

GKHero pro Flexlight är speciellt användarvänligt till puts, mur, betong, golv med värmekablar, gipsplattor och äldre plattor. GKHero pro Flexlight kan användas i både inne- och utemiljö.

## Underlag

Underlaget ska vara rengjort och fritt från damm, fett, lösa partiklar, olja och vatten. Vid montering av platta på platta ska ytan först grundas med vidhäftningsprimer GKHero pro Primer (blanda 1:3 vatten). Detta gäller också vid underlag som är målade/blanka, spacklade, gipsplattor, äldre plattor samt puts- och betongunderlag. Målade/blanka ytor bör ruggas upp med sandpapper/slipmaskin före grundning för att por- och dammbinda ytan. I våtrum ska gällande systems monteringsanvisning följas. GKHero pro Flexlight är godkänd till GKHero pro våtrumssystem.

## Blandning

Vattenmängd 4,5–5 l/15 kg säck. Pulvret hålls i rent och kallt vatten under omrörning med maskinvisp. Låt blandningen stå i ca 3–5 min innan den blandas igen till lätt/smidig konsistens. Fix som har börjat härda bör inte blandas igen.

## Anvisning

I våtrum används GKHero pro våtrumssystem F-System, R-System eller 2K-System enligt respektive monteringsanvisning. Eventuell golvvärme ska vara avstängd i god tid innan arbete påbörjas.

För att säkra god vidhäftning till underlaget påförs GKHero pro Flexlight Vit underlaget med släta sidan av fixkammen, som därefter vänds och trycks genom fixlagret (se tabell för fixkammor). Använd rätt fixkam som säkerställer 100 % täckning samt att den är anpassad till storlek av platta som ska monteras.

Platta appliceras i god tid innan skinnbildning bildas på fixet och sätts dit med tryck och en lätt skakning så att rätt vidhäftning uppnås. Var uppmärksam på att starkt solljus, vind, höga temperaturer eller starkt sugande underlag kommer reducera torktiden på fixet.

Plattor installerade med GKHero pro Flexlight klarar lättare belastning efter 24 tim och är genomhärdat efter 14 dagar. Värmekablar sätts på efter 28 dygn. Plattor ska inte belastas med vatten/regn under minst 24 tim efter montering. Plattor ska skyddas mot frost och stark sol under den första veckan. För läggning av plattor eller beklädnader utomhus, plattor större än 900 cm<sup>2</sup> eller golv som utsätts för tyngre belastningar bör plattorna dubbel-limmas för att säkra 100 % täckning av fästmassan.

Fogning ska inte påbörjas innan fästmassan har torkat (annars risk för missfärgning av fogarna). Golv ca 24 tim, vägg ca 8 tim (under normala förhållanden).

## Åtgång

3 mm fixkam: 0,9 kg/m<sup>2</sup>

4 mm fixkam: 1,1 kg/m<sup>2</sup>

6 mm fixkam: 1,4 kg/m<sup>2</sup>

8 mm fixkam: 2,1 kg/m<sup>2</sup>

10 mm fixkam: 2,4 kg/m<sup>2</sup>

Åtgång varierar beroende på plattans baksida och underlagets jämnhet samt fixkammens arbetsvinkel på 75°.

## Teknisk data

Färg: Grå alt vit

Öppentid: 30 min

Hinktid: 3–4 tim

Rengöring: Omedelbar rengöring med vatten

temp: 6°C–20°C i luft/underlag och keramik

Klassificering: C2TE (PTD-17,3/15.05.2017)

Test: System 3 enligt EW12004: 2007 + A1: 2012

# GKHero pro Flexlight

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-21

The logo for GKHero pro, featuring the text "GKHero pro" in white on a dark blue rectangular background.

Reviderad: –

## Förpackning

15 kg säck

## Lagring

12 månader efter produktionsdatum (se datum på säck) vid torr lagring och öppnad i originalförpackning.

OBS! Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna representerar det bästa av vår kunskap och erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer. Därför ska den som använder produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten.