

GKHero pro Folielim

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Produktbeskrivning

GKHero pro Folielim är ett svenskproducerat, självhårdande och lösningsmedelsfritt förseglingslim baserat på fukthårdande polymer. Den låga viskositeten och tixotropa konsistensen ger en säker och snabb montering med bra initialhugg och övervätning. GKHero pro Folielim är kapillärspärrande, vattentät och ger en elastisk och stark limfog som snabbt är plattsättningsbar.

Användningsområde

GKHero pro Folielim används där GKHero pro Tätduk och GKHero pro Tillbehör överlappar, skarvas eller monteras emot varandra och vid delreparationer. GKHero pro Folielim används också som extra tätning och ilagning runt tapp- och spillvattenrör innan montering av GKHero pro Tillbehör. GKHero pro Folielim kan också användas för helmontering av GKHero pro F-System på täta underlag. GKHero pro Folielim används också i GKHero pro:s system för väggnära golvbrunnar.

Byggtekniska förutsättningar

GKHero pro Folielim är en systemprodukt ingående i GKHero pro Våtrumssystem. Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning. För arbeten med väggnära brunnar gäller separat monteringsanvisning. GKHero pro Folielim kan användas mellan +5°C till +40°C. Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om min 30 % RF.

Applicering

Använd lämplig foggpistol och ev. applikator. GKHero pro Folielim fördelas sedan ut med en tandad limspridare som ger ca 4 m² per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För snabbare härdning rekommenderas att fukta limfogen med duschspruta precis innan du lägger ihop ytorna. För fastgning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Tätduk och GKHero pro Tillbehör ska alltid monteras i vått GKHero pro Folielim så fullständig övervätning mellan underlag och det som monteras uppnås. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringsstiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.

Monteringstid

0 – 30 min.

Åtgång

Vid skarvförsegling i 35 – 50 mm bredd ≈ 0,01 – 0,02 liter ≈ ca 20 – 35 g per lpm. Vid hellimning av GKHero Tätduk ca 0,2 – 0,25 liter ≈ ca 350 – 430 g per m².

Plattsättningsbar

På golv av sugande underlag är GKHero pro F-System plattsättningsbart efter 4 – 6 tim. och för sugande underlag på vägg efter 6 – 8 tim. GKHero pro F-System helmonterat med GKHero pro Folielim på täta underlag 10 – 12 tim.

Produktspecifikation

Typprovning: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Förseglingslim av fukthårdande polymer

Förbrukning: 1.7 kg/m²/mm

Temperaturbeständighet: -40°C till +90°C

Färg: Gulbeige

Förpackning

Patron 290 ml, aluminiumpåse 600 ml

GKHero pro Folielim

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Hantering

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. Rengöring av limspill görs med torr trasa samt vid behov med lacknafta/terpentin. Lim på huden avlägsnas med handrengöringsmedel. Låt produkten härda på verktyg av plast eller metall innan rengöring. Torkat lim avlägsnas mekaniskt.

Hållbarhet – lagringstid

Hållbarhet 12 mån. i oöppnat originalemballage lagrat i miljö om + 10°C – + 20°C. Produkten tål frost. Nedkyld produkt värms upp till + 20°C innan användning.

Deponering

Härdad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.

Miljö

GKHero pro Folielim är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.

Leveransvillkor

ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet